

FILM PROTECTOR DE SUPERFICIES

FICHA DE RECOMENDACIONES

Nuestros productos tienen certificados de calidad que garantizan su óptimo desempeño. Adicional a esto es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para su óptimo desempeño:

ALMACENAMIENTO

- + No almacenar en lugares donde el material sea expuesto directamente a los rayos solares.
- + Es recomendable no almacenar en contacto directo con el piso y alejado de paredes.
- + Se debe evitar el contacto con el agua.
- + Temperatura de almacenamiento y aplicación: 10 °C – 40 °C.
- + No se deben apilar mas de 5 cajas o rollos.
- + El material debe ser utilizado en un tiempo inferior a 5 meses.
- + Su almacenaje debe estar libre de humedad.

CORTES

- + Nuestro material puede ser cortado con sierras eléctricas para poder ajustar a sus medidas necesarias. Adicionalmente nosotros proveemos el servicio de corte. Favor contáctenos para mayor información.

APLICACIÓN

Importante: se debe limpiar la superficie con un paño seco para retirar las partículas de polvo, grasas y químicos que pueda tener.

Con laminadora

- + La superficie debe estar **LIMPIA Y SECA**. Libre de polvo y residuos de material.
- + En caso de arrugas al momento de plastificar se debe repetir la operación, ya que esto puede ocasionar manchas en la superficie y posibles desprendimientos.
- + Si al retirar el plastificado observa residuos de adhesivo debe comunicarse con servicio al cliente.

Aplicación manual

- + La superficie debe estar **LIMPIA Y SECA**. Libre de polvo y residuos de material.
- + Se recomienda colocar el rollo de polietileno sobre una base estable.
- + Se debe extender el polietileno sobre la base a proteger sin adherirlo.
- + Para adherir el polietileno sobre el material a proteger se debe hacer presión con un aplicador (estopa o base de espuma) para evitar arrugas y burbujas al momento de adherirlo.
- + Importante verificar que los extremos queden bien adheridos.
- + Entre más presión mayor adhesión: selle la película adhesiva ejerciendo una presión final para obtener una mayor adhesión. Realizar la presión en el mismo sentido en el que se desembobina el rollo.



Nuestros clientes siempre deben hacer pruebas con los materiales indicados antes de su compra y uso normal. Esta prueba formal debe ser realizada bajo las circunstancias normales del proceso para poder ver el comportamiento indicado del film. Pruebas que se deben realizar bajo el asesoramiento de Martínez Navas SAS. Cualquier cambio en el almacenamiento, la aplicación o en el proceso a ser sometido puede cambiar el comportamiento del film.